

# TECHNICAL SHEET

防錆油関連販売資料

溶剤希釈型防錆油

## アンチコロチオン RV-3200 T

アンチコロチオン RV-3200 T は、作業性や作業環境に配慮した JIS-K-2246 NP-3-2 に相当する精密機械(精密工具類)の製造出荷用の溶剤希釈型軟質膜防錆油です。

### 特 性

**人体、環境に優しい油です。**

現在の労働安全衛生法有機溶剤取扱規制、毒物劇物取締法などで規制されている成分を全く含有しておりませんので、安心してご使用頂けます。

**低粘度でも高引火点なので安心です。**

大型超音波洗浄槽を設置されている事業所やより良い作業環境を求められている事業所などのために開発された、低粘度でありながら高い引火点を有する防錆油です。

\* 超音波洗浄機器を使用した後の最終防錆処理油として最適です。

**鉄鋼品を錆、腐食から守ります。**

金属表面に塗布しますと、防錆剤の吸着膜ができて錆や腐食の原因となる水分や酸素との接触を防ぎ、鉄鋼品を錆・腐食から守ります。

乾燥後の被膜はベトつきも少なく、なおかつ防錆効果が強力です。

被膜は、組立工程などで完全脱脂が必要な場合でも簡単に除去できます。

**酸化安定性に優れています。**

適正な前処理と梱包により長期の保管でも変色しにくい防錆油です。

**防錆処理油として広範囲の使用ができます。**

洗浄防錆の短期防錆から、適正な前処理梱包により1年以上の長期防錆にも使用できる広範囲の使用方法が1種類で可能な商品です。

### 用途と使用方法

主な用途は、精密小物部品などの洗浄や防錆用として使用できます。浸漬法やスプレー法などによって、常温で塗布するタイプです。

### 代表性状

|             |       |                             |       |
|-------------|-------|-----------------------------|-------|
| 外 観         | 黄褐色透明 | 色 相 (ASTM)                  | 3.0   |
| 引 火 点 ( )   | 92    | 粘 度 (40 )mm <sup>2</sup> /s | 6.95  |
| 水置換性 (JIS法) | 合 格   | 防錆期間 (屋内貯蔵)                 | 3~6ヶ月 |

### 荷 姿

200(L)ドラム、 20(L)ペール缶

該当危険物 第4類 第3石油類 危険等級



ヤナセ製油株式会社

■大阪市城東区関目4丁目8番19号 ■TEL.06-6939-1251代 FAX.06-6939-4931  
■ホームページ <http://www.yanase-seiyu.co.jp>